Cod. Fisc. – Part. IVA 00854270196
Capitale Sociale: € 100.000,00 i.v.
Iscr. Trib. Crema n. 2908 – C.C.I.A.A. CR n. 116893
SCHEDA TECNICA REV. 00

Azienda con sistema gestione qualità ISO 9001.
Organismo di certificazione SGS Italia.
Certificato N. IT17/0128.
Progettazione e produzione di stucchi, idropitture, smalti e vernici

SANITERM-PITTURA CALDA

Idropittura Termoisolante Bianca Anticondensa, per Interni



SCHEDA TECNICA REV. 00

CARATTERISTICHE	**Prodotto contenente microsfere cave di vetro 3M® max concent.ne 10% atte a migliorare l'isolamento termico del supporto su cui è applicata. Riducendo la differenza di temperatura tra ambiente e muro, SANITERM evita la crescita di muffe ed alghe impedendo la formazione di condensa sulla superficie trattata. Svolge anche un'efficace azione fonoassorbente. Elimina il ponte termico.**
IMPIEGO	Il prodotto può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto, particolarmente indicato per ambienti con presenza di vapore acqueo (cucine, bagni, serre…)
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Prima di applicare il prodotto ripulire l'area da trattare da eventuali muffe con il "SANISOL DETERGENTE", incrostazioni, polvere e vecchie applicazioni di pittura non saldamente ancorate. Effettuare eventuali riparazioni o stuccature con prodotti idonei. È sempre consigliabile applicare preventivamente un SANIFIX ISOLANTE CON ANTIMUFFA specifico.
APPLICAZIONE	Applicare con rullo o pennello. Per ottimizzare l'effetto termoisolante, applicare uno spessore adeguato (2/3 mani). Non applicare su supporti bagnati, gelati, non sufficientemente stagionati. Non applicare con temperature inferiori a 5° C.
DILUIZIONE	Aggiungere il corrispettivo in acqua pari al 15-25% del suo volume.
RESA	7-9 m²/lt per mano.
ESSICCAZIONE	Fuori tatto: 3 ore a 20° C. | Completa: 24 ore a 20° C.
CONSIGLI E AVVERTENZE	Teme il gelo. Conservare il prodotto ben chiuso, in un luogo fresco e con temperature non inferiori a 5° C.
ASPETTO-COLORE	Bianco opaco
CONFEZIONI	0,750 - 4 - 14 Lt.
DIRETTIVA 2004/42/CE	Pitture opache per preti e soffitti interni. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. a/BA): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 25 g/l COV

Si garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.